



製品カタログはこちら

型番	WW-G-751
熱伝導率	4.5 W/m・K
備考	粘度 (25℃) 420Pa・S 比重 (25℃) 2.51 体積抵抗率 $T\Omega\cdot m$ 0.008 絶縁破壊の強さ 0.25mm kV 測定限界以下 熱抵抗 17mm²・K/W 使用温度範囲 -50℃～120℃ 低分子シリコン含有率 $\Sigma D3\sim D10$ ppm 100以下 外観 灰色グリース状 グリス塗布用ヘラ付
製品PR	熱伝導率4.5W/m・Kの信越化学工業製(G-751)の高性能オイルコンパウンドです。CPU（発熱体）とヒートシンク（放熱体）の間に塗り使用します。CPU、MPUの放熱に最適です。パワートランジスタ、ICなどの半導体デバイスの放熱。 / 樹脂封止型トランジスタの放熱。 / トランジスタ、整流器、サイリスタなどのヒートシンクの間の充填。 / サーミスタ、熱電対などの測定箇所の密着。 / 熱機器類発熱体とヒートシンクとの充填等様々な用途でご使用いただけます。 手を汚さずにグリスを塗る塗布用ヘラが付属しております。グリース状なので薄膜塗工が可能です。